



# Boletim Técnico

AkzoNobel

## Sparlack Cetol Classic Acetinado - Exterior

**Classificação:** Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 – Tipo 4.3.1.8.

**Descrição:** Sparlack Cetol Classic é um ultra protetor elástico, que não trinca e não descasca. Durabilidade de 6 anos. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol e à chuva e com ação contra fungos e bolor. Forma uma película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira. Fissuras, trincas e rachaduras que aparecem na estrutura da madeira não se enquadram como movimentos naturais. Nesses casos, Cetol Classic não é capaz de acompanhar as deformações da superfície.

**Indicação:** Indicado para casas, portas, janelas portões e lambris.

**Diferenciais:** Película ultra resistente ao sol e a chuva. Máximo filtro UV. Hidrorrepelente. Protege contra fungos.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Canela, Cedro, Imbuia, Mogno e Ipê.

Viscosidade (Krebs): 50 - 60 UK

Brilho (60°): 20 – 40 UB

Peso Específico: 0,861 - 0,926 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 50 – 56%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 465 - 480 g/L

Sólidos/Peso: 43 – 49%

Ponto de fulgor: 37°C

### Informações técnicas

Composição: Resinas alquídicas, filtro solar ligado ao polímero (patente AKZO EP 172395), biocidas não metálicos, pigmentos transparentes efetivamente absorvedores de raios UV, hidrocarbonetos alifáticos, secantes, cera sintética, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL.

### Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável

Diluição: Não diluir o produto. Pronto para uso.

Rendimento acabado (\*):

Até 17 m<sup>2</sup>/Galão

Até 4 m<sup>2</sup>/¼ Galão

Variável conforme tipo de madeira e espessura da camada aplicada.

Nº de Demãos:

Madeira nova: 3 demãos.

Repintura: 1 ou 2 demãos,

(\*) Rendimento referente a aplicação de 3 demãos

Acessórios de Pintura: Pincel ou trincha de cerdas macias.

Limpeza:

Para ferramentas utilize Aguarrás Coral.

Secagem: Toque: 4 horas;

Entre demãos: 24 horas;

Completa: 24 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021

